

**Sortierkriterien für thermisch behandelte Esche/Birke/
Ahorn in der Anwendung Terrassendielen und
Fassadenleisten**

Sichtseite

B-Seite

Hobelfehler
Hobelwellenabdrücke
Baumkante
Mechanische Beschädigungen
Oberflächenrisse
Ringschäle
Endrisse
Astloch
Rindenäste
Schwarzäste
Gebrochene Äste
Gesunde Äste
Kantenäste
Seitenäste
Astansammlung
Vernarbungen
Insektenlöcher
Glaswurm
Seitlicher Verzug
Biegung
Verdrehung
Schüsselung
Hobeltoleranzen

nicht erlaubt	erlaubt
erlaubt	erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
max Größe 1 x 50 mm	erlaubt
nicht erlaubt	nicht erlaubt
max 30 mm	erlaubt
nicht erlaubt	nicht erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
max Größe 5 mm	erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
max Größe 15 mm	erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
bis max 1/2 der Brettstärke	
nicht erlaubt	erlaubt
bis zu 200 mm ²	erlaubt
nicht erlaubt	erlaubt
erlaubt	
max 7,5 mm/m	
max 2 mm/m	
bis zu 5% der Brettbreite/m	
bis zu 1% der Brettbreite	
Breite&Länge +/- 1mm, Stärke +/- 0,5 mm	